

# RELAMIX PLUS Pigmentpasten 207

BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
<b>Produktbeschreibung</b> Lösemittelhaltige universelle Pigmentpasten für das RELAMIX PLUS Mischsystem	<b>Product Description</b> Solventborne universal pigment pastes for the RELAMIX PLUS mixing system
<b>Eigenschaften</b> Sehr hohe Farbtongenauigkeit, sehr gute UV- und Wetterbeständigkeit, gravimetrisch und volumetrisch dosierbar, stabiles Viskositäts- und Fließverhalten, sehr gut pumpbar	<b>Properties</b> Very high color accuracy, excellent UV and weather resistance, can be metered gravimetrically and volumetrically stable viscosity and flow behaviour, very well pumpable

Technische Daten		TECHNICAL DATA				
Art-Nr Art-#	Farbton / Color #	Dichte Density	g/ml	VOC g/l	Festkörper % Weight Solids %	Max. ° C
F20701110	oxidgelb / oxide yellow 110	1,60		436	72	180
F20701111	gelb / yellow 111	1,16		377	67	200
F20701112*	hellgelb / light yellow 112	1,10		448	59	140
F20701113	titangelb / titanium yellow 113	1,96		459	76	200
F20702211	gelborange / yellow orange 211	2,18		443	80	200
F20702212*	tieforange / deep orange 212	1,31		460	65	200
F20702214	rotorange / red orange 214	1,20		451	62	160
F20702215	echtorange / real orange 215	1,11		481	61	200
F20703310	oxidrot / oxide red 310	1,77		430	75	> 200
F20703311	brillantrot / brilliant red 311	1,16		414	64	200
F20704410	violet / violet 410	1,17		539	53	160
F20704411	magenta / magenta 411	1,19		513	57	200
F20704413	purpur / purple 413	1,12		601	46	200
F20705511	blau / blue 511	1,17		527	55	200
F20706610	grün / green 610	1,24		566	54	200
F20709910	weiss / white 910	1,96		355	81	200
F20709911	schwarz / black 911	1,28		528	58	> 200
F20709916	hellaluminium light aluminum 916	1,12		576	48	> 200
F20709917	graualuminium aluminum grey 917	1,12		579	48	> 200

**Lagerung (10 – 30°C)**

24 Monate in original geschlossenen Gebinden.

**Shelf life (10 – 30°C)**

24 months in originally closed containers.

## RELAMIX PLUS Pigmentpasten 207

### VERARBEITUNGSHINWEISE

#### Vorbereitung

RELAMIX PLUS Pigmentpasten vor Gebrauch gut aufrühren oder schütteln (1 min im Rüttler).

#### Mischen

Nach der Zugabe der RELAMIX PLUS Pigmentpasten zum jeweiligen Binder muss die Mischung solange sorgfältig (2 – 3 Minuten) gerührt oder gerüttelt werden, bis eine homogene Mischung erreicht wird.

#### \*Achtung

Folgende RELAMIX Plus Pigmentpasten dürfen nicht für 1K Acryl- und EP-Systeme oder Acryl-EP-Harz Kombinationen verwendet werden  
F20701112 und 20702212.

#### Verdünnung

RELAMIX PLUS Pigmentpasten unverdünnt verwenden

#### Gerätereinigung

Mit FEYCOLOR Nitroverdünnung reinigen

### WORKING INSTRUCTIONS

#### Preparation

Stir or shake RELAMIX PLUS Pigment Pastes before use (1 min in the shaker).

#### Mixing

After the addition of the RELAMIX PLUS Pigment Pastes to the respective binder the mixture must be carefully (2 – 3 minutes) stirred or shaken until a homogeneous mixture is achieved.

#### \*Attention

The following RELAMIX Plus Pigment Pastes may not be used for 1 pack acrylic systems and epoxy or acrylic-epoxy resin based coating systems  
F20701112 and 20702212.

#### Reducer – Thinner

Use REALMIX PLUS Pigment Pastes undiluted

#### Cleaning

Clean with FEYCOLOR Nitro Thinner

### SONSTIGE HINWEISE

#### Gefahrenhinweise

Bei Anwendung dieses Produktes beachten Sie bitte die Angaben in dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt, die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften (Gefahrstoffverordnung) und die Vorschriften der Berufsgenossenschaft.

#### Rechtshinweise

Die Angaben in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern.

Ebenso führen unsere Mitarbeiter nur eine unverbindliche Beratertätigkeit aus. Käufer und Anwender haben daher eigenverantwortlich die Eignung unserer Produkte für die an Sie gestellten Anforderungen und die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien unter den jeweils herrschenden Bedingungen selbst abzuschätzen.

Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten.

Es gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen und das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte oder unter [www.feycolor.com](http://www.feycolor.com) aktuell heruntergeladen werden kann.

Freigabe: Duer

### ADDITIONAL INFORMATION

#### Health And Safety Information

When using this product, please adhere to the instruction stated in the MSDS in reference to the Dangerous Goods Act as well as the appropriate Environmental Health and Safety Regulations.

#### Legal Notes

The information in this data sheet is based on the present state of our knowledge and information on our products. This information is not a guarantee of the characteristics of the products or their suitability for specific applications.

Likewise, our employees perform only a non-binding advisory operation. It is the responsibility of our buyer and user to check the suitability of our products according to their conditions, application demands and processing guidelines.

Product specifications may change without prior notice.

Our actual General Terms and Conditions and latest Technical Data Sheet shall apply, which should be requested from us or can be downloaded from [www.feycolor.com](http://www.feycolor.com) in the actual version.